



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

Institute of Standards and Industrial Research of Iran



استاندارد ملی ایران

۳۲۰۱ ۷

چاپ اول

ISIRI

3201-7

1st.edition

بتن تازه قسمت ۷:

آزمون‌های غیر مخرب بر روی بتن سخت شده –
روش آزمون

**Fresh Concrete- part7:
– Non-destructive tests on hardened
concrete – Test method**

ICS:91.100.30

به نام خدا

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه* صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادهای سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادات در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذیصلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که مؤسسه استاندارد تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)^۱ کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و / یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سا زمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آنها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاها، کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این مؤسسه است.

* مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

1- International organization for Standardization

2 - International Electro technical Commission

3 - International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

" بتن تازه قسمت ۷: آزمون‌های غیر مخرب بر روی بتن سخت شده – روش آزمون "

رئیس:

خطیبی طالقانی ، جاوید
(کارشناس ارشد مهندسی عمران)

دبیر:

مجتبوی ، سید علیرضا
(کارشناس مهندسی مواد- سرامیک)

اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

ایروانی ، آزاده
(کارشناس مهندسی عمران)

بیک ، عباس
(کارشناس مهندسی عمران)

حسینی مقدم ، علیرضا
(کارشناس ارشد مهندسی معدن)

رحمتی ، علیرضا
(کارشناس ارشد مهندسی عمران)

سامانیان ، حمید
(کارشناس مهندسی مواد- سرامیک)

عباسی رزگله ، محمد حسین
(کارشناس مهندسی مواد – سرامیک)

گل‌بخش منشادی، محمد حسین
(کارشناس مهندسی عمران)

مرشدی ، عبدالرضا
(کارشناس شیمی)

سمت و/ یا نمایندگی

انجمن بتن ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی
استان اصفهان

بنیاد بتن جنوب شرق

شرکت البرز بتن

شرکت پاکدشت بتن

پژوهشگاه استاندارد گروه پژوهشی
ساختمانی و معدنی

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی
استان یزد

پژوهشگاه استاندارد گروه پژوهشی
ساختمانی و معدنی

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ج	آشنایی با سازمان استاندارد
د	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
و	پیش‌گفتار
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ اصطلاحات و تعاریف
۳	۳ تعیین نمره برجهش
۷	۴ تعیین سرعت پالس فراصوت
۱۱	۵ تعیین نیروی بیرون کشیدن
۱۷	پیوست الف (اطلاعاتی) روش بدست آوردن رابطه بین مقاومت و نمره برجهش
۱۹	پیوست ب (اطلاعاتی) عوامل موثر بر برجهش یک سطح بتنی
۲۳	پیوست پ (اطلاعاتی) نمونه یک گزارش آزمون از نمره برجهش بتن سخت شده
۲۴	پیوست ت (اطلاعاتی) تعیین سرعت پالس انتقال غیر مستقیم
۲۶	پیوست ث (اطلاعاتی) عوامل موثر بر اندازه‌گیری سرعت پالس
۳۰	پیوست ج (اطلاعاتی) رابطه سرعت پالس و مقاومت
۳۳	پیوست چ (اطلاعاتی) نمونه یک گزارش آزمون سرعت پالس فرا صوت بتن سخت شده
۳۴	پیوست ح (اطلاعاتی) رابطه بین نیروی بیرون کشیدن و مقاومت بتن
۳۶	پیوست خ (اطلاعاتی) نمونه گزارش آزمون نیروی بیرون کشیدن بتن سخت شده
۳۷	کتابنامه

پیش گفتار

استاندارد "بتن تازه" قسمت ۷: آزمون‌های غیر مخرب بر روی بتن سخت شده روش آزمون" که پیش نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده و در دیست و هفتاد و پنجمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی مورخ ۸۸/۱۲/۱۶ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد. منابع و مآخذی که برای تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است :

ISO 1920-7: 2004, C90-08, Testing of concrete – part 7 : Non-destructive tests on hardened concrete

بتن تازه قسمت ۷: آزمون‌های غیر مخرب بر روی بتن سخت شده – روش آزمون

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش‌های آزمون غیرمخرب برای بتن سخت شده می‌باشد. این روش‌ها عبارتند از:

الف. تعیین نمره برجهندگی،

ب. تعیین سرعت پالس فرا صوت، و

ج. تعیین نیروی بیرون کشیدن.

یادآوری این نوع روش‌های آزمون به منظور جایگزینی روش‌های آزمون تعیین مقاومت فشاری بتن نیستند، بلکه با اعمال ضریب تصحیح مناسب، می‌توان از آنها، برای تخمین مقاومت مورد نیاز استفاده کرد.

۲ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌رود:

۱ ۴

نمره برجهندگی

(آزمون نمره برجهش) از روی چکش جهش خوانده می‌شود، این عدد عبارتست از میزان انرژی بازگشتی به چکش بعد از ضربه زدن به سطح بتن

۲ ۴

منطقه آزمون

(آزمون نمره برجهش) آن قسمت از بتن که ارزیابی می‌شود و قسمتی که برای اهداف عملی با یک کیفیت یکنواخت در نظر گرفته می‌شود

۳ ۴

حداصل

(آزمون نمره برجهش) ارزش میانه تعدادی از اعداد که بر اساس ترتیب عددی مرتب شده‌اند.

۴ ۴

زمان گذر

(آزمون سرعت پالس فرا صوت) زمان لازم برای عبور یک پالس فرا صوت از میان بتن، از مبدل فرستنده به مبدل گیرنده

۴ ۵

آغاز پالس

(آزمون سرعت پالس فرا صوت) زودترین قسمت پالس که توسط مبدل گیرنده دریافت می شود.

۴ ۶

زمان خیزش

(آزمون سرعت پالس فرا صوت) زمان مورد نیاز برای این که رشد دامنه زودترین پالس، از ۱۰ درصد به ۹۰ درصد برسد.

۳ تعیین نمره برجش

۳ ۱ اصول

جرمی که توسط ضربه فنر به جلو رانده می شود به شناور متصل به سطح برخورد می کند. نتیجه آزمون بر حسب، فاصله جهش از جرم بیان می شود.

یادآوری پیوست الف روش کسب رابطه موجود بین مقاومت و نمره برجش را شرح می دهد.

۳ ۲ وسایل

۳ ۴ ۱ چکش بر جهندگی، این چکش عبارت است از یک چکش استیل فنری که بعد از رها شدن با یک شناور استیل متصل به سطح بتن برخورد می کند.

چکش فنری باید با یک سرعت ثابت و قابل تکرار، حرکت کند. فاصله جهش چکش استیل از شناور استیل باید بر اساس یک مقیاس خطی متصل به قاب دستگاه، اندازه گیری شود.

چکش برجش باید حداقل سالی دوبار، واسنجی شود. همچنین هر گاه که صحت کارکرد آن مشکوک ارزیابی شد باید دوباره آن را واسنجی کرد.

یادآوری چکش های برجندگی در انواع و اندازه های مختلف برای آزمون مقاومت ها و انواع مختلف بتن ها در بازار وجود دارند. هر نوع و سایز از این چکش باید فقط و فقط در مورد بتنی که این چکش برایش طراحی شده است مورد استفاده قرار گیرد. برای آزمون بتن های دارای مقاومت کم، مانند بتن سبک، یک چکش جهش پاندولی شکل، با انرژی کم مناسب است.

۳ ۴ ۲ سندان فولادی مرجع ، برای تایید چکش، که حداقل سختی آن، ۵۲ راکول و وزن آن (1 ± 16) کیلوگرم می باشد. قطری معادل ۱۵۰ میلی متر دارد، مگر آن که دراستاندارد جرم متفاوتی برای آن تعریف شده باشد.

یادآوری تایید شدن در یک سندان مرجع، به منزله تضمین این نیست که چکش‌های مختلف همان نتایج در دیگر نقاط مقیاس برجهش ارائه خواهند داد.

۳ ۴ ۳ سنگ سایش، سنگ کربید سیلیکونی با بافت متوسط یا یک جنس مشابه

۳ ۴ ۳ منطقه آزمون

۳ ۴ ۱ انتخاب

اگر بتن‌هایی که آزمون می‌شوند، کمتر از ۱۰۰ میلی متر ضخامت داشته باشند و یا در یک ساختار تثبیت شده قرار نگرفته باشند، باید در طول آزمون محکم نگه داشته شوند. از انجام آزمون در محدوده‌های که دارای بافت‌های کرم، پوست پوست شده، یا بسیار متخلخل، باید اجتناب کرد. در انتخاب یک منطقه برای آزمون، عوامل شرح داده شده در پیوست ب را باید در نظر گرفت. یک منطقه آزمون باید حداقل ابعادی حدود ۳۰۰ میلی‌متر در ۳۰۰ میلی‌متر داشته باشد.

یادآوری- بهتر است خواندن‌ها، محدود به یک منطقه آزمون باشند و از خواندن‌های تصادفی در کل ساختار، حتی الامکان پرهیز نمود.

۳ ۴ ۲ آماده سازی

سطوح با بافت زبر (درشت) و سطوح دارای ملات سست، باید با استفاده از سنگ سایش، ساییده شوند. سطوح هموار یا ماله کشیده شده، ممکن است بدون ساییدن، آزمون شوند. هر گونه آب روی سطح بتن، تمیز شود.

۳ ۴ ۴ روش انجام

۳ ۴ ۱ مقدمات

از چکش بر جهنده طبق دستورالعمل سازنده‌اش، استفاده کنید. آن را حداقل سه بار قبل از هر گونه خواندنی امتحان کنید تا مطمئن شوید که به درستی کار می‌کند. قبل از انجام یک سری آزمون روی سطوح بتن، با استفاده از سندان استیلی مرجع، فرآیند خواندن را انجام داده و ثبت کنید تا مطمئن شوید که دامنه پیشنهاد شده توسط سازنده، بدست می‌آید. اگر چنین نشد، چکش را تمیز و یا تنظیم نمایید. از چکش باید معمولاً در دمای بین ۱۰ درجه سلیسیوس تا ۳۵ درجه سلیسیوس استفاده نمود.

۳ ۴ ۲ تعیین

چکش را محکم در موقعیتی نگه دارید که شناور بتواند بصورت عمود بر سطحی که قرار است آزمون شود فرود آید. به تدریج فشار روی شناور را افزایش دهید تا چکش با آن تماس حاصل نماید. بعد از تماس چکش با سطح، نمره برجش را ثبت کنید.

یادآوری در بازار چکش‌هایی با تجهیزات نوشتاری خودکار وجود دارند، در این موارد، نمره برجش بصورت خودکار ثبت می‌گردد.

از حداقل ۹ خواندن برای کسب یک تخمین قابل اعتماد در مورد نمره برجش برای منطقه آزمون استفاده نمایید. موقعیت و جهت هر دسته از خواندن‌ها را ثبت نمایید. هیچ دو نقطه تماسی نباید نزدیکتر از ۲۵ میلی‌متر باشند و هیچکدام نباید از یک لبه ۵۰ میلی‌متر فاصله داشته باشد.

بعد از برخورد هرگونه عوارضی را در سطح کنترل کنید. اگر تماس از طریق یک ترک نزدیک به سطح مختل گردد، نتیجه باید تخفیف داده شود.

یادآوری ترسیم یک شبکه منظم از خطوط با فاصله ۲۵ تا ۵۰ میلی‌متر از یکدیگر و تصور محل برخورد این خطوط به عنوان نقاط آزمون ترجیح داده می‌شود.

۳ ۴ ۳ بررسی مرجع

بعد از آزمون بتن، با استفاده از سندان استیل اقدام به خواندن نمایید (بند ۳ ۴ ۲). سپس ارقام بدست آمده را ثبت نموده و بعد آنها را با مواردی که پیش از آزمون بدست آمده اند مقایسه نمایید (بند ۳ ۴ ۱). اگر نتایج با همدیگر فرق داشته باشند، چکش را تمیز و یا تنظیم کرده و آزمون را تکرار نمایید.

۳ ۵ نتایج آزمون

نتیجه منطقه آزمون، باید به عنوان میانگین و حد واسط تمام خواندن‌ها در نظر گرفته شود، در صورت لزوم جهت چکش را طبق دستورالعمل سازنده تنظیم نمایید و بصورت یک رقم کلی بیان کنید. اگر از بیش از یک چکش استفاده می‌گردد، تعداد مناسبی از آزمون‌ها باید روی سطوح مشابه بتن صورت گیرند تا بزرگی تفاوت‌های مورد نیاز تعیین گردد. اگر بیش از ۲۰ درصد از تمام خواندن‌ها با مقدار میانگین، بیش از ۱۰ واحد اختلاف داشته باشند، کل مجموعه خواندن‌ها باید باطل شوند.

یادآوری ۱ یک روش برای بدست آوردن رابطه بین مقاومت و نمره برجش در پیوست الف آمده است.

یادآوری ۲ برای کسب اطلاعات در باره عوامل موثر بر نمره برجش به پیوست ب مراجعه کنید.

۴ ۶ گزارش آزمون

یک مثال از گزارش آزمون در پیوست ارائه شده است.
علاوه بر جزئیات مورد نیاز بند ۶، این گزارش باید مشتمل بر موارد ذیل نیز باشد:

- ۴ ۶ ۱ معرفی چکش؛
- ۴ ۶ ۲ خواندن‌های سندان مرجع قبل و بعد از انجام آزمون‌ها؛
- ۴ ۶ ۳ نتیجه آزمون (مقدار میانگین) و جهت چکش برای هر منطقه آزمون؛
- ۴ ۶ ۴ هر یک از ارقام حاصل از چکش (در صورت نیاز)؛
- ۴ ۶ ۵ نتایج تنظیم شده آزمون برای تعیین جهت چکش (اگر مناسب باشد).

۴ تعیین سرعت پالس فرا صوت

۴ ۱ اصول

یک پالس از ارتعاشات افقی توسط یک مبدل الکترو آکوستیک مماس با یک سطح از بتن تحت آزمون، تولید می‌شود. بعد از طی یک مسیر مشخص در بتن، این پالس از ارتعاشات توسط یک مبدل ثانویه به یک سیگنال الکتریکی تبدیل می‌شود و زمان سنج‌های الکترونیکی، زمان عبور پالس را اندازه‌گیری می‌کنند.

۴ ۲ وسایل

این دستگاه از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:

۴ ۴ ۱ تولید کننده^۱ پالس الکتریکی

سرعت پالس دستگاه باید توسط میله مخصوص مرجع، برسنجی گردد که عموماً توسط سازنده دستگاه، پشتیبانی می‌شود.

۴ ۴ ۲ جفت مبدل‌ها

فرکانس طبیعی مبدل‌ها باید در محدود^۲ ۲۰ کیلوهرتز تا ۱۵۰ کیلوهرتز باشد.

یادآوری- ممکن است بعضی اوقات از فرکانس‌های ۱۰ و ۲۰۰ کیلوهرتزی نیز استفاده شود. پالس‌های دارای فرکانس زیاد شروع خوبی دارند اما در حین عبور از بتن، بیشتر از پالس‌های دارای فرکانس کمتر، ضعیف می‌شوند. بنابراین، استفاده از مبدل‌های فرکانس قوی (۶۰ تا ۲۰۰ کیلوهرتز) برای مسیرهای کوتاه (زیر ۵۰۰ میلی‌متر) و مبدل‌های فرکانس ضعیف (۱۰ تا ۴۰ کیلوهرتز) برای مسیرهای ط.لانی (تا حداکثر ۱۵ متر) ترجیح داده می‌شوند. مبدل‌های دارای فرکانس ۴۰ تا ۶۰ کیلوهرتزی برای بیشتر کاربردها مفید هستند.

۴ ۴ ۳ تقویت کننده^۱

1- generator

۴ ۴ ۴ وسیله زمانبندی الکترونیکی، برای اندازه گیری فاصله زمانی بین شروع یک پالس ایجاد شده در مبدل فرستنده و رسیدن آن به مبدل گیرنده.

دو نوع دستگاه زمانبندی الکترونیکی وجود دارند:

- یک نوسان سنج^۲ که نخستین جبهه از پالس ها با توجه به بازه زمانی مناسب نمایش داده می شوند
- یک زمان سنج با یک صفحه نمایشگر دیجیتالی.

یادآوری: یک نوسان سنج امکان آزمایش شکل موج را فراهم می نماید که می تواند در شرایط پیچیده مفید باشد.

۴ ۴ ۵ دستگاه تعیین زمان رسیدن پالس

این دستگاه باید قادر به تشخیص زمان رسیدن نخستین جبهه از پالس در کسری از میکروثانیه باشد، اگر چه این می تواند وسعت کمی در مقایسه با وسعت نخستین نیم موج این پالس داشته باشد.

۴ ۴ ۳ نیازمندی های اجرایی دستگاه

این دستگاه باید منطبق با نیازمندی های اجرایی زیر باشد:

- (الف) باید قادر به اندازه گیری زمان های گذر در میله مرجع با دقت ± 0.1 میکرو ثانیه باشد؛
- (ب) پالس تحریک الکترونیکی بکار رفته در مبدل فرستنده نباید زمان صعودش بیش از یک چهارم زمان طبیعی اش باشد؛ این به منظور مطمئن شدن از پالس شروع سریع می باشد؛
- (ج) فرکانس تکرار پالس باید به حد کافی پایین باشد تا اطمینان دهد که شروع سیگنال دریافتی عاری از دخالت پژواک ها می باشد؛
- (د) از این دستگاه باید در شرایط تعریف شده توسط سازنده استفاده شود؛
- (ه) دستگاه باید در هنگام آزمون واسنجی شده باشد.

۴ ۴ ۴ روش انجام آزمون

۴ ۴ ۱ عوامل موثر بر اندازه گیری سرعت پالس

در هنگام اندازه گیری سرعت پالس که قابل تکرار است، در نظر گرفتن عوامل مختلفی که روی این اندازه گیری ها تاثیر می گذارند اهمیت زیادی دارد. این عوامل در پیوست ۳ آمده است.

۴ ۴ ۲ تنظیم مبدل ها

دو مبدل را در مقابل هم (انتقال مستقیم)، یا در کنار هم (انتقال نیمه مستقیم) یا در یک جهت (انتقال غیر مستقیم یا سطحی) قرار دهید (شکل الف ۱). گرچه جهتی که در آن حداکثر انرژی انتقال می یابد در زوایای روبروی مبدل فرستنده قرار دارد، اما تعیین پالس هایی که از طریق بتن به جهات دیگر رفته اند نیز ممکن است.


1- Amplifier
2- oscilloscope

شاید قراردادن مبدل‌ها روبروی هم لازم باشد اما باید به یاد داشت که نباید آنها را مستقیماً مقابل هم قرارداد. چنین مواردی باید با انتقال نیمه مستقیم رفع و رجوع شوند. (شکل ۴-ب)

چیدمان انتقال غیر مستقیم از کمترین حساسیت برخوردار است و باید زمانی مورد استفاده قرار گیرد که تنها یک ضلع از بتن در دسترس است، یا زمانی که کیفیت سطح بتن متناسب با کیفیت کلی می باشد.

برای کسب اطلاعات پیرامون روش تعیین سرعت پالس فرا صوت طی انتقال غیر مستقیم به پیوست پ مراجعه نمایید.

چیدمان انتقال نیمه مستقیم در میان سایر چیدمان‌ها از حساسیت متوسط برخوردار است و تنها باید زمانی مورد استفاده قرار گیرد که امکان استفاده از چیدمان مستقیم وجود نداشته باشد.



راهنما:

T فرستنده

R گیرنده

شکل ۴- موقعیت مبدل‌ها

۴-۵ بیان نتایج

در مورد انتقال‌های مستقیم و نیمه مستقیم سرعت پالس باید از فرمول زیر محاسبه شود:

$$V = \frac{L}{T}$$

که در آن:

V سرعت پالس بر حسب کیلومتر بر ثانیه؛

L طول مسیر، بر حسب میلی متر؛

T مدت زمانی که طول می کشد تا پالس مسیر را طی نماید، بر حسب میکرو ثانیه.

در مورد انتقال غیر مستقیم، سرعت پالس باید مطابق پیوست ت محاسبه گردد.

تعیین سرعت پالس باید با دقت ۰/۰۱ کیلومتر بر ثانیه یا به صورت سه رقم اصلی بیان شود.

یادآوری: در مورد روش تعیین رابطه بین سرعت پالس و استحکام به پیوست ج مراجعه نمایید.

۴-۶ گزارش آزمون

یک نمونه از گزارش آزمون در پیوست چ ارائه شده است.

علاوه بر جزئیات مورد نیاز طبق بند ۶، این گزارش باید شامل موارد زیر نیز باشد:

- ۴ ۶ ۱ نوع و ساخت دستگاه مورد استفاده، شامل: ابعاد مساحت تماس مبدل‌ها، فرکانس طبیعی پالس مبدل‌ها، و مشخصات ویژه؛
- ۴ ۶ ۲ چیدمانهای مبدل‌ها و روش انتقال (شامل یک طرح در صورت نیاز)؛
- ۴ ۶ ۳ جزئیات فولاد تقویت شده یا کانال‌های مجاور مناطق آزمون (در صورت مشخص بودن)؛
- ۴ ۶ ۴ شرایط سطحی و آماده سازی در مناطق آزمون؛
- ۴ ۶ ۵ مقادیر اندازه گیری شده طول مسیر (برای انتقال مستقیم و نیمه مستقیم)، شامل روش اندازه گیری و صحت اندازه گیری؛
- ۴ ۶ ۶ سرعت پالس.

۵ تعیین نیروی بیرون کشیدن

۵ ۱ اصول

مقداری نیروی لازم برای بیرون کشیدن یک دیسک قرار داده شده در یک فاصله ثابت، زیر سطح بتن محاسبه می شود.

۵ ۲ وسایل

این دستگاه باید مطابق زیر باشد (شکل ۴ ج را ببینید)

۵ ۴ ۱ قطعه ساخته شده از فلزی که لزوماً به بتن تازه آسیب نمی زند، با ضخامت و استحکام کافی برای اجتناب از تغییر شکل در طول آزمون.

قطر سر آن باید $(\pm 0.1/25)$ میلی متر باشد. اطراف آن باید هموار باشند.

دسته دستگاه که ممکن است قابل برداشتن باشد باید قطری کمتر از $0.6/$ قطر سر، داشته باشد و طولش باید به گونه‌ای باشد که سطح خارجی سر در عمقی مشابه سطح زیرین بتن قرار گیرد.

این قطعه ممکن است در داخل بتن کار گذاشته شود یا روی بتن سخت شده در یک شکاف قرار بگیرد. قطعات مخصوص ریخته‌گری باید دارای یک سر مدور و یک دسته به تدریج نازک شده باشند تا اصطکاک جانبی در طول آزمون به حداقل برسد. (شکل‌های ۴ الف و ب).

قطعات ممکن است با یک ماده لغزنده اندود شده باشند تا از اتصال با بتن جلوگیری شود و همچنین ممکن است به منظور جلوگیری از چرخیدن در بتن در آنها شکاف ایجاد شده باشد.

قطعات مخصوص استفاده در سوراخ‌های حفاری شده باید بتوانند تا $(\pm 0.1/25)$ میلی متر باز شوند.

۵ ۴ ۲ تجهیزات حفاری و نقب زنی

وقتی که قطعه در داخل بتن کار گذاشته نمی شود، از تجهیزات مخصوصی باید برای حفاری و سپس افزایش قاعده حفره استفاده شود.

۵ ۴ ۳ حلقه تکیه‌گاه

آنرا می‌توان به صورت قرینه روی سطح بتن و اطراف محور قطعه قرار دارد. قطر داخلی اش (0.1 ± 0.55) میلی‌متر و قطر خارجی اش (0.1 ± 0.70) میلی‌متر می‌باشد.

۵ ۴ ۴ سامانه بارگذاری

قادر به اعمال یک نیروی کششی روی قطعه می‌باشد. سامانه بارگذاری باید اطمینان دهد که حلقه تکیه‌گاه متمرکز بر دسته قطعه می‌باشد و این‌که بار بصورت عمودی بر صفحه قطعه اعمال می‌گردد. سامانه بارگذاری باید مجهز به ابزار نمایشگر حداکثر نیروی بکار رفته با دقت ۲ درصد دامنه کاری قابل پیش بینی باشد. مقیاس یا صفحه نمایش باید دارای وسیله‌ای برای ثبت حداکثر نیروی بکار رفته باشند. سامانه بارگذاری باید دو بار در سال و هرگاه که عملکرد آن مورد تردید باشد، واسنجی شود.

۵ ۳ منطقه آزمون

۵ ۴ ۱ موقعیت نمونه

مراکز موقعیت‌های آزمون باید حداقل ۲۰۰ میلی‌متر از هم فاصله داشته باشند. این مراکز باید حداقل ۱۰۰ میلی‌متر از لبه بتن دور باشند. قطعات باید طوری قرار داده شوند که کل تقویت در خارج از سطح ناقص مخروطی قرار گیرد به اندازه حداقل یک قطر یا حداکثر اندازه سنگدانه، هر کدام که بیشتر است. حداقل ضخامت بتنی که باید آزمون شود باید ۱۰۰ میلی‌متر باشد.

۵ ۴ ۲ تعداد آزمون‌ها

تعداد آزمون‌ها باید یک محوطه یا بخشی از یک ساختار را نشان دهند که به موارد زیر بستگی خواهد داشت:

(۱) تنوع بتن، و

(۲) هدف آزمون و دقت مورد نیاز

برای جلوگیری از میانگین گرفتن هر یک از نتایج باید دقت زیادی نمود چنانچه اختلافات بین آنها نشان دهنده اختلافات واقعی در مقاومت ناشی از عواملی مانند تنوع در شرایط عمل‌آوری و یا پیمان‌های بتنی باشد.

Diagram illustrating a bolted joint configuration. A vertical plate of thickness 25 is bolted to a horizontal base. A crack of length 25 is present in the plate. The bolt has a diameter of 25. The base has a diameter of 55. A tensile force F is applied to the bolt.

10.

یادآوری- یک پانل کوچک قابل برداشت ممکن است در این قالب وجود داشته باشد البته وقتی که قرار است از این آزمون برای تعیین زمان استفاده از قالب بندی استفاده نماییم. مطمئن شدن از این مطلب مهم است که دسته ها از قالب قبل از برداشته شدن، جدا شده اند.

۵ ۴ ۲ بارگذاری

از انجام این آزمون در بتن یخ زده خودداری کنید.
ابتدا میله دارای دسته نازک را از روی قطعه جدا می کنیم و سپس آنرا به سامانه بارگذاری قطعه مطابق دستورالعمل سازنده وصل می کنیم.
نیرو را اعمال کنید و با سرعت یکنواخت 0.5 کیلو نیوتن بر ثانیه و بدون شوک، افزایش دهید، تا بتن بشکند و یا نیرو به میزان مورد نظر افزایش یابد.
حداکثر نیروی نمایش داده شده را ثبت کنید.

۵ ۵ بیان نتایج

حداکثر نیروی بدست آمده باید با دقت 0.05 کیلو نیوتن یا سه رقم اصلی بیان شود.
اگر به تعیین نیروی بیرون کشیدن نیاز باشد، به روش ذکر شده، در پیوست چ مراجعه کنید.

۵ ۶ گزارش آزمون

یک نمونه از گزارش آزمون در پیوست ح ارائه شده است.
علاوه بر جزئیات مورد نیاز بند ۶، این گزارش باید مشتمل بر موارد زیر باشد:
۵ ۶ ۱ نوع دستگاه (قرارداده شده یا حفره ای)؛
۵ ۶ ۲ این که بتن تحت نیروی اعمال شده گسیخته شد یا نیرو را تحمل کرد؛
۵ ۶ ۳ اندازه گیری نیروی منفرد

۶ نیازمندی های عمومی برای گزارش های آزمون

گزارش های آزمون باید شامل موارد زیر باشند:
(۱) شناسایی ساختار/عوامل بتن
(۲) عایق بندی منطقه آزمون
(۳) تاریخ آزمون
(۴) توصیف بتن آزمون شده، شامل، طرح اختلاط، سن بتن، جزئیات تعمیر بتن، دمای بتن در زمان آزمون، شرایط رطوبت سطح بتن در زمان آزمون، توصیف آماده سازی منطقه آزمون
(۵) هرگونه انحراف از مجموعه روش های این استاندارد

۶) توضیح مسئول فنی آزمون، مبنی بر اینکه آزمون کاملاً مطابق این استاندارد انجام شده است، به استثنا مورد ۵.

پیوست الف

(اطلاعاتی)

روش بدست آوردن رابطه بین مقاومت و نمره برجهش

الف- ۱ متداولترین روش ایجاد یک ارتباط بین مقاومت و نمره برجهش از طریق آزمون‌هایی صورت می‌گیرد که بوسیله آنها هردو مورد فوق در نمونه های قالب ریزی شده اندازه‌گیری می‌شوند. اگرچه، حصول اطمینان از اینکه نمونه های قالبی از هر نظر منطبق بر اصول بتن‌های ایده‌آل هستند، دشوار می‌باشد. نتایج قابل اعتمادتری را می‌توان بدست آورد، چه با استفاده از مغزه‌های گرفته شده از همان بتن و ارتباط دادن نتایج مقاومت آن با مقاومت نمونه‌های قالبگیری و نمره برجهش، یا با استفاده از اطلاعات بدست آمده از آزمونهای ضربه و مقاومت مغزه‌ها و ارتباط آنها با نمونه‌های واسنجی شده. در این حالت، آزمون‌های مربوط به نمره برجهش‌ها روی بتن در شرایط موجود در مناطق پیشنهادی برای مغزه‌گیری باید انجام شود و سپس بتن برای مغزه‌گیری بریده، آزمون مقاومت انجام شود.

یادآوری چنانچه بتن آسیب دیده باشد، ارتباط موجود بین نمره برجهش و مقاومت فشاری بعید است که قابل استفاده باشند برای مثال در اثر فرایند انجماد و ذوب شدن، حریق یا هجوم سولفات‌ها دچار آسیب شده باشد.

الف- ۲ برای راحتی کار و اطمینان از کار، نمونه های قالبی را می‌توان در دستگاه تعیین مقاومت فشاری، در نیرویی متناظر با حدود ۲ مگا پاسکال قرار داد به این ترتیب می‌توان نتایج چکش را مطالعه نمود.

الف- ۳ برای بدست آوردن ارتباط بین نمره برجهش و مقاومت، آزمون تعدادی از نمونه های پیرامونی لازم است. قابل اعتماد بودن این رابطه با افزایش تعداد نمونه ها، افزایش می‌یابد. اگر هدف از این کار نظارت بر ایجاد مقاومت در یک ساختمان باشد، پس آزمون نمونه های مرتبط در سنین مختلف می‌تواند مناسب باشد. اگر کنترل کیفیت بتن در یک ساختمان توصیه شود، تغییر نسبت مخلوط بتن می‌تواند مناسب باشد.

الف- ۴ نمونه های مرتبط باید ساختاری که قرار است آزمون شود را تا حد امکان از نزدیک نشان دهند؛ تمام عوامل موجود در پیوست ب باید در نظر گرفته شوند.

الف- ۵ یک منحنی ارتباط را می‌توان از روی نمره برجهش و نتایج آزمون مقاومت ترسیم نمود. میزان دقت این ارتباط را می‌توان توسط یک ضریب رابطه از این اطلاعات محاسبه کرد.

پیوست ب

(اطلاعاتی)

عوامل موثر بر برجهش یک سطح بتنی

ب ۱ عمومی

رابطه تجربی بین مقاومت بتن و نمره برجهش که در پیوست الف شرح داده شد تحت تاثیر عوامل مندرج در ب ۲ تا ب ۹ قرار دارد.

ب ۲ مقاومت بتن

نوع سیمان: سیمان‌های مختلف ممکن است ارتباط کاملاً متفاوتی را بین نمره برجهش و مقاومت ایجاد نمایند.

مقدار سیمان: بتن حاوی مقادیر سیمان زیاد، برجهش‌های کمتری در مقایسه با بتنی با همان درجه مقاومت اما مقادیر سیمان کمتر نشان می‌دهد. با این وجود، خطا در تخمین مقاومت حاصل از یک تغییر در مقادیر سیمان بعید است که از ۱۰ درصد تجاوز کند.

نوع سنگدانه: اگرچه بیشتر سنگدانه‌های با وزن طبیعی ارتباط مشابهی را بین مقاومت بتن و میزان سختی ایجاد می‌کنند، اما این‌ها نباید در نظر گرفته شوند مگر اینکه شواهد آزمون پشتیبان در دسترس باشد. سنگدانه‌های سبک و یا دارای مشخصات غیرطبیعی مستلزم برسنجی ویژه‌ای هستند.

نوع عمل‌آوری و سن بتن: رابطه بین سختی و مقاومت بصورت تابعی از زمان تغییر می‌کند. تغییرات در مقدار اولیه سختی، عمل‌آوری بعدی و شرایط رویارویی نیز، روی این رابطه تاثیر می‌گذارند. منحنی‌های مجزای برسنجی برای رژیم‌های مختلف عمل‌آوری لازمند اما از تاثیر سن می‌تواند کلاً برای بتن بین سه روزه و سه ماهه صرفه نظر کرد.

تراکم: چکش‌های برجهش برای تعیین تغییرات مقاومت ناشی از درجات مختلف تراکم نامناسبند. اگر بتن کاملاً فشرده نشده باشد، این روش جواب نمی‌دهد.

ب ۳ نوع سطح

تنها سطوح هموار باید آزمون شوند. سطوح ناهموار ناشی از قالب‌گیری در قسمت‌های مختلف سطح قالب پاسخ‌های متفاوتی به آزمون نمره برجهش می‌دهند. سطوح ماله کشی شده معمولاً سخت تر از سطوح قالب‌گیری شده در قالب می‌باشند و ممکن است همچنین نتایج متنوعتری را نیز ارائه دهند. آزمون‌های انجام شده در سطوح قالب‌گیری شده معمولاً به عنوان مرجع در نظر گرفته می‌شوند. نبود شواهد کمی درباره نحوه رفتار سطوح مختلف تحت یک آزمون تعداد جهش واحد را می‌توان به خطاهای قابل توجه تعمیم داد. در چنین مواردی، واسنجی‌های مجزا لازمند.

ب ۴ نوع بتن

روش‌های آزمون نمره برجش برای بتن دارای دانه بندی بسته مناسب است. این آزمون‌ها برای بتن دارای دانه بندی باز که در بلوک‌های بنایی رایج است، و همچنین برای بتن شانه عسلی و بتن دانه درشت مناسب نیستند.

ب ۵ شرایط رطوبت سطح

یک سطح مرطوب خواندن‌های کمتری را در چکش جهش نسبت به یک سطح خشک ارائه می‌دهد. این تاثیر می‌تواند قابل توجه باشد و منجر به کاهش ۲۰ درصدی نمره برجش رایج برای بتن سازه‌ای گردد، اگرچه برخی از انواع بتن‌ها می‌توانند تفاوت‌های چشمگیرتری را سبب شوند.

ب ۶ کربناته شدن

تاثیر کربناتاسیون عبارت است از افزایش سختی بتن. مقادیر نرمال کربناتاسیون تاثیر چندانی روی نمره برجش محاسبه شده ندارند البته وقتی که بتن کمتر از سه ماه داشته باشد. در برخی شرایط دمایی بالا و غلظت بالای دی اکسید کربن، کربناتاسیون ممکن است تاثیر زیادی در سنین اولیه داشته باشد. کربناتاسیون روی لایه سطحی تاثیر می‌گذارد. در صورت لزوم لایه کربناتاسیون ممکن است توسط ساییدن زدوده شود.

ب ۷ جابجایی بتن تحت آزمون

تماس چکش جهش نباید منجر به لرزش زیاد یا جابه جایی بتن مورد آزمون شود. در نتیجه، نمونه آزمون های کوچک بتن باید به محکم بسته شوند. در مورد برخی از اعضای سازه‌ای، باریک بودن یا وزن ممکن است به گونه ای باشد که این معیار نتواند به خوبی از عهده آن بر بیاید و در برخی موارد، پیش بینی مقاومت دشوار می‌شود، گرچه مقایسه بین یا داخل هر یک از اعضا ممکن است از طریق هدایت آزمون‌ها در نقاط مشابه صورت گیرد.

ب ۸ جهت آزمون

جهت آزمون روی اندازه‌گیری نمره برجش تاثیر خواهد گذاشت. جهت‌های معمول آزمون هم افقی‌اند و هم عمودی، اما از هر جهت تنها به این شرط استفاده می‌شود که متناسب و طبیعی برای سطح باشد. اصلاحات برای یک سطح مشخص معمولاً توسط آزمون سختی اعمال می‌شوند. بهتر است که به صورت آزمایشی بازرسی شوند.

ب ۹ عوامل دیگر

عوامل دیگری که روی خواندن‌های چکش تاثیر می گذارند عبارتند از نزدیکی محدوده آزمون ، شرایط تنش دمای بتن و سختی آن. به شرط آنکه نقاط تماس حداقل ۲۵ میلی متر از هر لبه فاصله داشته باشند این اثرات احتمالاً در شرایط طبیعی کم خواهند بود. اندازه‌های طبیعی و پوشش فولاد آرمه در بتن نمی توانند تاثیر چندانی روی خواندن‌های چکش در زمان آزمون استاندارد داشته باشند.

چکش آزمون‌های مختلف با طراحی اسمی مشابه ممکن است اعداد مختلفی را بروز دهند ، چنانچه بخواهیم نتایج را با هم مقایسه کنیم باید تمام آزمون‌ها با ابزار مشابهی انجام شوند. اگر استفاده از بیش از یک چکش اجتناب ناپذیر باشد، باید تعداد کافی آزمون در سطوح معمول بتن با تمام آن چکش‌ها انجام داد تا بتوانیم بزرگی اختلافات مورد انتظار بین آنها را تعیین کنیم. نمره برجهش بدست آمده در اثر استفاده از هر نوع چکشی باید به مقادیر مقاومت با استفاده از ارتباط عملی بر آن وسیله تبدیل شود.

پیوست پ
(اطلاعاتی)

نمونه یک گزارش آزمون از نمره برجهش بتن سخت شده

مشتري: سازمان آزمون كننده:		موقعيت نمونه برداري: شرايط آب و هوايي:	
نوع چكش :			
بتن / سازه مشخصات: مناطق آزمون: جزئيات آماده سازي مناطق آزمون: جزئيات بتن و شرايط آن:			
مقدمات آزمون تعداد دفعات استفاده شده از چكش قبل از خواندن: خواندن اوليه سندان مرجع: زمان و تاريخ آزمون:			
نتايج آزمون			
منطقه آزمون	جهت چكش	ميانگين نمره برجهش و خواندهاي چكش جهش (در صورت نياز)	تعداد تعديل شده جهشها (در صورت نياز)
بازرسي مرجع خواندن اوليه سندان مرجع:			
هر گونه انحراف از اين استاندارد:			
مسئول فني نام و نام خانوادگي:	سمت: امضاء:	مشخصات گزارش آزمون شماره گزارش آزمون:	تاريخ صدور:

پیوست ت


(اطلاعاتی)

تعیین سرعت پالس انتقال غیر مستقیم

ت ۱ در مورد انتقال غیر مستقیم، موارد مشکوکی درباره طول دقیق مسیر انتقال وجود دارد و این به خاطر اندازه قطعی مساحت‌های تماس بین مبدل‌ها و بتن می باشد. بنابراین انجام یک سری محاسبات در مورد مبدل‌ها در فواصل مختلف برای از بین بردن این عدم اطمینان ترجیح داده می شود.

ت ۲ برای انجام اینکار، مبدل فرستنده باید در تماس با سطح بتن در یک موقعیت ثابت X قرار داده شود و مبدل گیرنده باید در در نقطه $X\P$ در راستای یک خط انتخابی روی سطح نهاده شود. زمان‌های ثبت شده انتقال باید بصورت نقاطی روی یک منحنی ثبت شوند تا رابطه خود با فاصله جدا کننده مبدل‌ها را نشان دهند. یک نمونه از این طرح در شکل ت ۳ دیده می شود.

ت ۳ شیب مستقیم ترین خط کشیده شده باید محاسبه شود و به عنوان میانگین سرعت پالس در خط انتخابی ثبت گردد. در حالی که نقطه اندازه‌گیری شده و ثبت شده در این مسیر یک عدم توالی را نشان میدهد، که احتمال دارد به علت یک ترک سطحی یا لایه سطحی نامرغوب باشد که در این صورت، سرعت محاسبه شده، مورد قابل اعتماد نیست.



راهنما

x فاصله بر حسب میلی‌متر

t زمان انتقال بر حسب میکرو ثانیه

T فرستنده

R گیرنده

یادآوری: نتایج حاصل از بتن یکنواخت (بند ت ۲ را ببینید)

شکل ت ۱ - تعیین پالس فرا صوتی توسط مشخص کننده سطحی

پیوست ث

(اطلاعاتی)

عوامل موثر بر اندازه‌گیری سرعت پالس

ث ۱ عمومی

برای اندازه‌گیری سرعت پالس که قابل تکرار است وابستگی زیادی به خصوصیات تحت آزمون دارد، به همین علت باید عوامل مختلفی که روی سرعت پالس تاثیر می‌گذارند و ارتباط با خصوصیات فیزیکی مختلف بتن را در نظر گرفت.

ث ۲ تماس بین مبدل و بتن

تماس ضعیف روی خواندن تاثیر خواهد گذاشت. استفاده از روغن گریس برای افزایش سطح تماس بین مبدل و بتن، طبق دستورالعمل سازنده لازم است.

ث ۳ میزان رطوبت

میزان رطوبت شیمیایی و فیزیکی روی سرعت پالس تاثیر دارد، این اثرات در ایجاد ارتباط برای برآورد مقاومت بتن مهمند. بین یک نمونه مکعبی یا استوانه‌ای استاندارد عمل‌آوری شده و یک عضو سازه‌ای ساخته شده از همان جنس بتن، ممکن است اختلاف سرعت فاحشی وجود داشته باشد. غالب این تفاوت ناشی از تاثیر شرایط مختلف روی هیدراسیون سیمان می‌باشد، در حالیکه مقداری از این اختلاف به دلیل وجود آب آزاد در حفرات می‌باشد. در نظر گرفتن این اثرات در هنگام برآورد مقاومت بسیار مهم است.

ث ۴ دمای بتن

تغییرات دمای بتن بین ۱۰ درجه سلسیوس تا ۳۰ درجه سلسیوس منجر به بروز تغییرات فاحش در مقاومت یا خاصیت کشسانی بتن نشده‌اند. اصلاحات اندازه‌گیری سرعت پالس در جدول زیر باید برای دمای خارج از این دامنه اعمال شوند

جدول ث ۱ - تاثیر دما روی انتقال پالس

اصلاح سرعت پالس اندازه گیری شده		دما
بتن خشک شده در هوا	بتن اشباع شده با آب	درجه سلیسیوس
+۵	+۴	۶۰
+۵	+۱٫۷	۴۰
۰	۰	۳۰ - ۱۰
-۰٫۵	-۱	۰
-۱٫۵	-۲٫۵	۴

ث ۵ طول مسیر

طول مسیری که روی آن سرعت پالس محاسبه می شود باید به حد کافی طولانی باشد تا به راحتی تحت تاثیر غیر یکنواختی بتن قرار نگیرد. توصیه می شود که به استثنا شرایط مذکور در بند ۴ ۲ حداقل طول مسیر باید ۱۰۰ میلی متر برای بتنی باشد که در آن حداکثر اندازه اسمی سنگدانه ۲۰ میلی متر و ۴۰ میلی متر می باشند. سرعت پالس عموماً تحت تاثیر تغییرات طول مسیر قرار نمی گیرد اگرچه دستگاه زمانبندی الکترونیکی ممکن است یک گرایش به کاهش سرعت همراه با افزایش مسیر نشان دهد. این بدان خاطر است که اجزای پُر فرکانس پالس بیش از اجزای کم فرکانس تضعیف می شوند. و شکل شروع پالس با افزایش مسیر طی شده گردتر می شود بنابراین، کاهش ظاهری در سرعت پالس از ابتدای پالس افزایش می یابد و با این روش خاص بکار رفته برای این تعریف بستگی دارد. این کاهش ظاهری در سرعت معمولاً کم است و در آستانه تحمل دقت اندازه گیری زمان قرار دارد اما در زمان انتقال پالس در مسافت های طولانی باید دقت زیادی کرد.

ث ۶ شکل و اندازه نمونه

سرعت پالس های کوتاه مستقل از اندازه و شکل نمونه ای می باشد که در آن، حرکت می کنند، مگر اینکه حداقل بعد جانبی آن کمتر از یک مقدار حداقلی مشخص باشد. کمتر از این مقدار، سرعت پالس ممکن است به شدت کاهش یابد. وسعت این کاهش به نسبت طول موج ارتعاشات پالس به کمترین بعد جانبی نمونه بستگی دارد اما اگر این نسبت از مقدار مذکور کمتر باشد اهمیت چندانی نخواهد داشت. جدول ث ۲ رابطه بین سرعت پالس در بتن ، فرکانس مبدل و حداقل بعد جانبی مجاز نمونه را نشان می دهد. اگر حداقل بعد جانبی کمتر از طول موج باشد یا اگر از چیدمان انتقال غیرمستقیم استفاده شود، شرایط انتشار فرق می کند و بنابراین، سرعت اندازه گیری شده متفاوت خواهد بود. این امر بویژه در مواردی اهمیت خواهد داشت که عوامل بتن اندازه های متفاوتی دارند.

جدول ۲ - حداقل ابعاد نمونه

سرعت پالس در بتن بر حسب کیلومتر بر ثانیه			فرکانس مبدل
۴/۵۰	۴/۰۰	۳/۵	بر حسب کیلو هرتز
حداقل بعد جانبی مجاز نمونه بر حسب میلی متر			
۱۸۸	۱۶۷	۱۴۶	۲۴
۸۳	۷۴	۶۵	۵۴
۵۵	۴۹	۴۳	۸۲
۳۰	۲۷	۲۳	۱۵۰

ث ۷ تاثیر تیرهای تقویتی

در صورت امکان، باید از اندازه گیری در فاصله نزدیک ستون های تقویت فولادی، موازی با جهت انتشار پالس، اجتناب کرد.

ث ۸ ترک ها و حفرات

وقتی که یک پالس فرا صوت در حال عبور از بتن به محل برخورد هوا+ بتن می رسد، مقدار ناچیزی انرژی در عرض از بین می رود. بنابراین، هر گونه ترک یا شکاف پر شده از هوا بین دو مبدل امواج فرا صوت مستقیم را از بین می برد البته هنگامی که این حفره بیشتر از عرض مبدل ها و طول موج صدای بکارر فته باشد. وقتی که این اتفاق افتاد، نخستین پالس به مبدل گیرنده می رسد و در اطراف محل آسیب دیده منحرف می شود و زمان انتقال بیشتر از همان بتن منتهای بدون آسیب خواهد شد.

استفاده از این اثر برای موقعیت یابی کانال ها، حفرات و سایر حفرات بزرگتر از حدود ۱۰۰ میلی متر در قطر یا عمق ممکن است. حفرات نسبتاً کوچک تاثیر اندکی روی زمان های انتقال دارند اما در عین حال از تاثیر مهندسی نسبتاً بالایی برخوردارند.

در اعضای ترک خورده یعنی جاییکه اتصالات شکسته اعضا در تماس نزدیک با نیروهای تراکمی قرار دارد، انرژی پالس ممکن است از روی ترک عبور کند. به عنوان مثال، این ممکن است در ستون های حمال عمودی ترک خورده روی دهد. اگر این ترک با مایعی پر شود که از انرژی فراصوت عبور می کند، این ترک دیگر از طریق استفاده از تجهیزات خواندن دیجیتالی، قابل شناسایی نخواهد بود.

روی عضو بتن باید یک شبکه با نقاط برخوردش ترسیم شود. بررسی شدید اندازه گیری ها در نقاط شبکه باعث بررسی حفره بزرگی می گردد.

اندازه چنین حفراتی ممکن است از طریق تصور اینکه پالس ها از کوتاهترین مسیر بین مبدل ها و اطراف حفره عبور خواهند کرد تخمین زده می شود. این تخمین ها تنها زمانی ارزشمندند که بتن اطراف حفره ناهموار باشد و سرعت پالس را بتوان در آن بتن اندازه گیری نمود.

پیوست ج

(اطلاعاتی)

رابطه سرعت پالس و مقاومت

ج ۱ عمومی

از خصوصیات مهم فیزیکی مواد که بر روی سرعت پالس تاثیر می گذارند، مدول الاستیسیته و چگالی می باشد. در بتن این خصوصیات با نوع سنگدانه، نسبت آنها در مخلوط، خصوصیات فیزیکی آنها، خصوصیات فیزیکی خمیر سیمان، که بطور اساسی نسبت اولیه آب به سیمان و سن بتن بستگی داد. از طرفی مقاومت بتن بیشتر به نسبت آب به سیمان بستگی دارد تا به نوع سنگدانه و نسبت سنگدانه ب خمیر سیمان. بدین ترتیب ارتباط بین سرعت پالس و مقاومت بتن، بطور فیزیکی غیر مستقیم می باشد و ثابت شده که به ویژگی مخلوط بتن بستگی دارد. برای یک بتن ناشناخته، برآورد مقاومت براساس سرعت پالس فرا صوت به تنهایی قابل اطمینان نیست.

ج ۲ کاربرد ارتباط نمونه های قالب گیری شده

روش استفاده شده برای مقاومت مختلف نمونه ها روی ارتباط تاثیر می گذارد. بدین ترتیب برآورد، که فقط یک روش اختلاف مقاومت استفاده شده و برای یک ارتباط مخصوص، به هنگام لزوم کاربرد، روش های مختلف، اختصاص داد. ارتباط سرعت پالس با مقاومت، با افزایش مقاومت کمتر قابل اطمینان است. ارتباط بدست آمده در سنین مختلف هنگامی که رشد مقاومت بتن، تحت پایش باشد مناسب است، اما برای کنترل کیفیت ارتباط بدست آمده توسط نسبت آب به سیمان، ارجح تر است.

آزمونه های مناسب باید مطابق با الزامات شرح داده شده در استاندارد ملی ۵۸۵ [۱] باشد. حداقل ۳ نمونه باید از هر پیمانان قالب گیری شود. سرعت پالسگذاری از وجوه بتن قالب گیری شده، اندازه گیری شود. در مورد تیرها، ترجیح داده می شود سرعت پالس در امتداد طولشان اندازه گیری شود، که از دقت بیشتری برخوردار است. برای هر نمونه باید، حداقل ۳ اندازه گیری بین فضای بالا و پایین انجام شود. تغییرات بین زمان ها انتقال اندازه گیری شده بر روی آزمونه های منفرد باید حدود ± 1 درصد میانگین چهار اندازه گیری باشد، در غیر این صورت مردود و غیر طبیعی شناخته می شوند. نمونه ها پس از آزمون، باید طبق روش استاندارد ملی ۳۲۰۶ [۲] تعیین مقاومت شوند.

میانگین سرعت پالس و میانگین مقاومت بدست آمده از هر دسته سه تایی آزمونه های یکسان برای رسم منحنی ارتباطی تهیه شود. یک منحنی ارتباطی درست شده به این طریق، شرح داده شده برای نمونه های که به طریق مشابه ساخته و عمل آوری شده؛ تفاوت منحنی های ارتباطی باید برای مخلوط های یکسان عمل آوری شده در هوا، برای نمونه های عمل آوری شده در آب نیز، باید بدست آید.

ج ۳ ارتباط توسط آزمون روی مغزه ها

هنگامی که ایجاد یک رابطه از آزمون روی مغزه‌ها، معمولاً به علت تفاوت مقاومت بتن، امکان پذیر نیست. سرعت پالس باید، به این دلیل در مناطق با کیفیت متفاوت آزمون شود، و مغزه‌های گرفته شده از این مناطق یک دامنه‌ای از مقاومت‌ها را می‌دهد. تعیین سرعت پالس عبوری از میان بتن مغزه‌گیری شده، باید برای تهیه رابطه استفاده شود. سرعت‌های پالس گرفته شده از مغزه‌ها بعد از برش و غرقاب، معمولاً بیشتر از از آنهایی که در سازه هستند، می‌باشد و توصیه می‌شود، برای ارتباط مستقیم استفاده کرد. مغزه‌ها باید مطابق روش شرح داده شده در استاندارد Iso 1920-6 [۳] برای آزمون مقاومت بریده و آماده شوند.

شکل ارتباط برای هر بتن داده شده بدون توجه به شرایط عمل‌آوری، بطور وضوح یکسان است. بدین ترتیب این امکان هست که با برون‌یابی از منحنی‌های مشتق شده از نمونه‌های مرجع حدود دامنه نمونه‌های مغزه را بدست آورد.

ج ۴ ارتباط با مقاومت قطعات پیش ساخته

هنگامی که برای قطعات پیش‌ساخته نیاز به تایید الزامات مقاومت هست، امکان برقراری ارتباط بین سرعت پالس فرا صوت و انواع ویژه مقاومت آزمون شده، می‌باشد. برای این مورد باید سرعت پالس در نواحی مناسب قطعات، در جایی که انتظار می‌رود بتن تحت شرایط بار آزمون، معیوب شود، انجام گیرد. به منظور مطابقت، باید بین سرعت پالس خوانده شده و مقاومت یک ضریب اطمینان بکار برد (حدود ۹۰ درصد اطمینان). روش کسب منحنی ارتباطی در چنین حالت‌هایی، باید مطابق آنچه در بند ج ۲ شرح داده شده، باشد.

پیوست چ

(اطلاعاتی)

نمونه یک گزارش آزمون سرعت پالس فرا صوت بتن سخت شده

مشتری:		سازمان آزمون کننده:	
موقعیت نمونه برداری:		شرایط آب و هوایی:	
مشخصات تجهیزات سرعت پالس فرا صوت :			
بتن / سازه مشخصات: موقعیت مناطق آزمون: جزئیات آماده سازی مناطق آزمون: جزئیات فولاد تسلیح کننده یا کانال ها در مجاورت منطقه آزمون: جزئیات بتن و شرایط آن:			
مقدمات آزمون چیمان مبدل ها و روش انتقال:			
نتایج آزمون			
محدوده آزمون	نقاط آزمون	طول مسیر انتقال بر حسب میلی متر	زمان انتقال بر حسب میکروثانیه
سرعت پالس بر حسب کیلومتر بر ثانیه:			
هر گونه انحراف از این استاندارد:			
مسئول فنی		سمت:	
نام و نام خانوادگی:	امضاء:	مشخصات گزارش آزمون	شماره گزارش آزمون:
		تاریخ صدور:	

پیوست ح

(اطلاعاتی)

رابطه بین نیروی بیرون کشیدن و مقاومت بتن

ح ۱ نیروی بیرون کشیدن ممکن است به لحاظ تجربی ارتباط با مقاومت فشاری بتن که طبق روش استاندارد ملی ۳۲۰۶ [۲] بدست می‌آید، دارد.

ح ۲ رابطه بین مقاومت و نیروی بیرون کشیدن برای دستگاهی که قرار است بکار رود باید بصورت آزمایشی تعیین شود.

ح ۳ اثبات شده است که برای یک نوع خاص از دستگاه، رابطه بین نیروی بیرون کشیدن و مقاومت فشاری مشابه طیف وسیعی از مخلوط‌های بتنی می باشد و اینکه می توان از یک وابستگی عمومی با دقت منطقی استفاده کرد. با اینحال، درستی بیشتر را می توان بدست آورد البته اگر یک ارتباط خاص برای این نوع از بتن تحت تحقیق بدست آید.

ح ۴ به رابطه خاصی برای بتن‌های سبک وزن یا سایر بتن‌ها با موارد کمتر مشترک نیاز است.

ح ۵ هنگامی که از یک رابطه عمومی استفاده می شود، برآورد مقاومت فشاری، با دقت ۹۵ درصد غیر محتمل است و بهتر است حدود ± 20 درصد میانگین چهار نتیجه معتبر را در نظر گرفت. هنگامی که آماده سازی ویژه انجام شود ارتباط برای نوع بتن مناسب است و می‌توان نتایج را با حدود ± 10 درصد برآورد کرد..

چ ۶ مقاومت بیرون کشیدن ممکن است از طریق فرمول زیر محاسبه شود:

$$f_p = \frac{F}{A}$$

که در آن:

f_p نیروی بیرون کشیدن بر حسب مگاپاسکال؛

F نیروی کششی بر حسب نیوتن؛

A مساحت سطح شکستگی بر حسب میلی متر که براساس فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$A = \frac{1}{4} \pi (d_3 + d_2) [4h^2 + (d_3 - d_2)^2]$$

که در آن:

d_2 قطر داخلی، بر حسب میلی متر □ سر قطعه کششی (۲۵ میلی متر) ؛

d_3 قطر داخلی بر حسب میلی متر، از حلقه تکیه‌گاه (۵۵ میلی متر) ؛

h فاصله از سر قطعه کششی به سطح بتن.

پیوست خ
(اطلاعاتی)

نمونه گزارش آزمون نیروی بیرون کشیدن بتن سخت شده

مشتری: موقعیت نمونه برداری:		سازمان آزمون کننده: شرایط آب و هوایی:	
نوع تجهیزات :			
بتن/سازه مشخصات: موقعیت مناطق آزمون: جزئیات بتن و شرایط آن:			
مقدمات آزمون بتن تحت بار شکست یا تحمل کرد:			
نتایج آزمون			
نقاط آزمون		نیرو اندازه گیری شده برحسب کیلو نیوتن	
هر گونه انحراف از این استاندارد:			
مسئول فنی نام و نام خانوادگی: امضاء:		سمت: مشخصات گزارش آزمون شماره گزارش آزمون: تاریخ صدور:	

کتابنامه

[۱] استاندارد ملی ایران شماره ۵۸۱: سال ۱۳۸۳، بتن – ساخت و عمل‌آوری آزمون‌های بتن در آزمایشگاه آیین‌کار

[۲] استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۰۶: سال ۱۳۷۱، بتن – تعیین مقاومت فشاری آزمون‌های بتن

[3] ISO 1920-6, testing of concret- part 6: Sampling, preparing and testing concrete cores